



パールヨット印ミシンししゅう糸

■ソフテーヌ G

素材	太さ	デニール	dtex	長さ	色数	主な用途
アクリル100%	毛番手 2/27	660	734	930m	103	サガラ刺繍

■染色堅牢度試験

洗濯試験	塩素処理水	摩擦試験	汗試験	耐光試験
JIS-L 0844	JIS-L 0845	JIS-L 0846 (乾/湿)	JIS-L 0847 (酸/アルカリ)	JIS-L 0848
4~5級	4~5級	乾 5級 湿 4級	酸 4~5級 アルカリ 4~5級	4級